

Bei der Erstellung eines vorläufigen Datenblatts liegen noch nicht genügend Messwerte und/oder Produktionsläufe vor, um statistisch abgesicherte Mittel-/Grenzwerte festzulegen. Im Einzelfall ist die produktionstechnische Wiederholbarkeit noch nicht sichergestellt.

DuploCOLL® VTR 150

Einseitiges Polypropylenvlies-Klebeband mit punktförmigem Klebstoffantrag

Produktaufbau			
	Bezeichnung	Farbe	Dicke [mm]
Abdeckung	Silikonpapier	weiß	ca. 0,08
Klebstoff	Synthese-Kautschuk, partiell punktförmig		ca. 0,10
Träger	Polypropylen, Vlies	weiß	ca. 0,70
Gesamtdicke:			ca. 0,88

Produktvorteile
<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Luftdurchlässigkeit • Keine Durchlässigkeit für die meisten Schaumstoffe • Perforation erleichtert den Einsatz

Hauptanwendungen
<ul style="list-style-type: none"> • Ausschäumungsprozess im Kühlschrank

Spezifische technische Daten Trägermaterial*	
Flächengewicht:	ca. 150 g/m ²
Stärke:	350 N/5cm md 200 N/5 cm cd
Dehnfähigkeit:	45 % md 55% cd
Luftdurchlässigkeit:	280l/m ² s
Porengröße:	45 µm (bubble point) 25 µm (mean flow)
Porenmenge:	76 %

* Spezifische Prüfergebnisse, statistisch nicht gesichert.

DuploCOLL® VTR 150

Einseitiges Polypropylenvlies-Klebeband mit punktförmigem Klebstoffantrag

Verarbeitung

Empfohlene Verarbeitungstemperatur

18 °C bis 35 °C

Verarbeitungshinweise

www.lohmann-tapes.com

Lagerfähigkeit

Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit (50-70 %) zu erfolgen. Die Lagerfähigkeit beträgt 1 Jahr nach Auslieferung. Vor direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.

Lieferformen

Abmessungen, Stanzteile und Formate auf Anfrage.

Für die maschinelle Applikation dieses Klebebandes bieten wir je nach Anwendung entsprechende Verarbeitungsgeräte an.

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Datenblatt beschriebenen physikalischen Eigenschaften sind typische Messwerte oder Durchschnittsmesswerte. Alle anwendungsbezogenen Beurteilungen, Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserem besten Wissen und praktischen Erfahrungen. Viele Einflussfaktoren liegen außerhalb unserer Kontrolle allein im Bereich des Käufers und können den Gebrauch und die Wirkungen unserer Bänder in der konkreten Anwendung beeinflussen. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, übernehmen wir keine Haftung für die Geeignetheit oder Gebrauchsfähigkeit unserer Bänder für bestimmte Einsatzzwecke und Anwendungen, die in der speziellen Verwendung der Bänder durch den Käufer liegen. Soweit gesetzliche Regelungen nicht entgegenstehen, ist unsere Haftung für unmittelbare oder mittelbare, materielle oder immaterielle Schäden des Käufers, die durch die Verwendung unserer Bänder entstehen, ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Geeignetheit für den vom Käufer beabsichtigten Einsatzzweck liegt allein in dessen Verantwortungsbereich. Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik.

Stand: 11/16

Lohmann GmbH & Co. KG

Irlicher Strasse 55

56567 Neuwied

Germany

Phone: + 49 (0) 26 31 34 - 0

Fax: + 49 (0) 26 31 34 - 6661

E-mail: info@lohmann-tapes.com

Für weitere Informationen
www.lohmann-tapes.com

